Fachadas, muros exteriores

A PRUEBA DE AGUA

Tratamiento fachadas, muros exteriores

Protege contra las infiltraciones en superficies porosas

DIP INVISIBLE (WB) — Ref. 8665

Producto formulado a base de resinas de silicona que forma un revestimiento totalmente invisible y repelente al agua.

Impermeabilizante invisible de superficies porosas no fisuradas (revocos, ladrillo, mármol, tejas de barro y de fibrocemento). No se recomienda en terrazas o superficies sin desagües.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad
1 L
5 L
20 L

Producto	Impermeabilizante invisible.
Uso	Superficies porosas sin fisuras.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas de silicona.
Color	Incoloro.
Propiedades	Hidrófugo;, vuelve los materiales auto-lavables; retrasa el desarrollo del moho; microporoso; no altera ni el color ni el aspecto de los materiales.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 minutos, aprox. Repintado: 12 horas, aprox.
Rendimiento	3-5 m^2 por litro.
Limpieza	Agua.

Fachadas, muros exteriores

Tratamiento para fachadas, muros exteriores

Hidrófugo, microporoso, retarda el desarrollo de moho, repintable

Ficha técnica — **DIP INVISIBLE (WB)** — **Ref. 8665**

Tipo

Producto formulado a base de resinas de silicona que forma una revestimiento totalmente invisible y repelente al agua.

Destino

Protege contra filtraciones en superficies porosas no fisuradas (revoco, ladrillo, mármol, tejas de barro y de fibrocemento). No se recomienda para terrazas o superficies sin desagües de agua.

PROPIEDADES

- Vuelve los materiales auto-lavables.
- Hidrófugo.
- Microporoso.
- Retrasa el desarrollo de moho.
- No altera ni el color ni la apariencia de los materiales.
- Repintable con revestimientos o pinturas.

DATOS TÉCNICOS

Color: Incoloro.
Densidad: 0,79-0,84 (a 20 ºC).
Viscosidad: 21,4 s (ISO 2431 a 23 ºC).
Contenido sólido en peso: 4,3%.
Punto de inflamación: No inflamable.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Las superficies a tratar deben estar secas y limpias.

Las eflorescencias y escurridos lechosos deben eliminarse con agua ligeramente ácida (ácido muriático), seguido de un aclarado con agua limpia. En el caso de superficies ya pintadas, la pintura debe estar bien adherida.

Productos complementarios:

Eliminar musgos y mohos con **DIP IMPERMEABILIZANTE ANTI MUSGOS Y ANTI MOHOS Ref. 8670.**

Modo de empleo:

Aplicar una mano hasta la saturación de la superficie, comenzando de abajo hacia arriba, evitando que escurra sobre las zonas ya tratadas. El producto debe ser absorbido totalmente por el sustrato.

Para superficies muy porosas, aplicar una 2ª mano sin esperar a que la primera mano se seque.

RENDIMIENTO

3-5 m² por litro, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 minutos, aprox.
- **Repintado:** 12 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar bajo riesgo de lluvia o viento fuerte o para temperaturas inferiores a 5 ºC o superiores a 35 ºC.

Evitar capas de producto demasiado espesas.

Se puede utilizar para proteger las paredes y retrasar la aparición de salitre.

No recomendable para depósitos.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-JB-24/02/2010-DF